

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-139208

(43)Date of publication of application : 23.05.2000

(51)Int.Cl.

A01G 1/00

(21)Application number : 10-316440

(71)Applicant : M & M KENKYUSHO:KK
SANYO CHEM IND LTD

(22)Date of filing : 06.11.1998

(72)Inventor : OBONAI YASUHIRO
FURUKAWA KOJI
YOSHIOKA HIROSHI
MORI YUICHI
KASUYA KAZUHIRO

(54) CARRIER FOR RETAINING WATER FOR PLANT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject carrier capable of supporting or carrying a plant body, and exhibiting a function as a source for supplying water to the plant body in raising the plant body by making the carrier include a specific hydrogel-forming polymer.

SOLUTION: This carrier contains a hydrogel-forming polymer having 0-100 mg per g dried weight of a calcium ion absorption amount, 0.07-2 mmol per g dried weight of chlorine ion content and 1.0×10^1 to 1.0×10^3 water absorption ratio (ion exchange water at 250° C). A polymer containing a carboxyl group bonded to a polymer chain in which the polymer chain forms a crosslinked hydrogel, having 0.3-7 mmol per g dried weight of an alkali metal salt or ammonium salt of the carboxyl group content may be cited as the polymer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 23.10.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 16.08.2005

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection][Date of requesting appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-139208

(P2000-139208A)

(43) 公開日 平成12年5月23日 (2000.5.23)

(51) Int.Cl.

A 0 1 G 1/00

識別記号

3 0 3

F I

A 0 1 G 1/00

テマコード (参考)

3 0 3 D 2 B 0 2 2

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号

特願平10-316440

(22) 出願日

平成10年11月6日 (1998.11.6)

(71) 出願人 596009814

株式会社エムアンドエム研究所

山梨県塩山市熊野275

(71) 出願人 000002288

三洋化成工業株式会社

京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1

(72) 発明者 小保内 康弘

山梨県塩山市熊野274 有限会社向山蘭園
内

(74) 代理人 100088155

弁理士 長谷川 芳樹 (外3名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 植物保水用担体

(57) 【要約】

【課題】 良好な保水性を有し、しかも発根阻害ないしは根の伸長阻害を実質的に生じない植物保水用担体を提供する。

【解決手段】 カルシウムイオン吸収量が乾燥重量1gあたり0~100mgであり；塩素イオンの含有量が乾燥重量1gあたり0.07~7mmolであり；且つ、25℃のイオン交換水中での吸水倍率が 1.0×10^1 ~ 1.0×10^3 倍であるハイドロゲル形成性の高分子を、植物保水用担体として用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カルシウムイオン吸収量が乾燥重量1gあたり0～100mgであり；塩素イオンの含有量が乾燥重量1gあたり0.07～7mmolであり；且つ、25℃のイオン交換水中での吸水倍率が 1.0×10^1 ～ 1.0×10^3 倍であるハイドロゲル形成性の高分子を含むことを特徴とする植物保水用担体。

【請求項2】 前記ハイドロゲル形成性の高分子が、高分子鎖に結合されたカルボキシル基を有し、且つ、該カルボキシル基のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩の含有量が、乾燥重量1gあたり0.3～7mmolの高分子である請求項1記載の植物保水用担体。

【請求項3】 高分子鎖に結合されたカルボキシル基を乾燥重量1gあたり3～17mmol有し、且つ、該カルボキシル基のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩の含有量が、乾燥重量1gあたり0.3～7mmolであるハイドロゲル形成性の高分子を含むことを特徴とする請求項1記載の植物保水用担体。

【請求項4】 前記ハイドロゲル形成性の高分子がポリアクリル酸系重合体である請求項3記載の植物保水用担体。

【請求項5】 更に、カルボキシル基の多価金属塩を含む、請求項3または4記載の植物保水用担体。

【請求項6】 前記ハイドロゲル形成性の高分子が表面架橋されたものである請求項1記載の植物保水用担体。

【請求項7】 前記塩素イオンのカウンターイオンが、Na、K、Ca、および／又はNH₄⁺イオンである請求項1記載の植物保水用担体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、植物体の育成に際して該植物体を支持ないし担持するとともに、該植物体への水の供給源としての機能をも発揮することが可能な植物保水用担体に関し、より具体的には、流体播種、圃場栽培、露地栽培、緑化工等に保水用担体として使用した際に、植物生長を阻害することなく植物に水を供給することが可能な植物保水用担体に関する。

【0002】本発明の植物保水用担体は、植物体の育成に際して、他の植物体支持用担体（例えば、土壌）と組み合わせて、該「他の植物体支持用担体」の保水性を向上させる（すなわち、保水剤として用いる）ことも可能である。

【0003】

【従来の技術】紙おむつ、生理用品等に大量に使用されてきたポリカルボン酸系高吸水性樹脂、特にポリアクリル酸系重合体は、その低価格性および優れた保水性を活かして、農業の分野でも使用されるようになってきた。

【0004】例えば、該ポリアクリル酸系重合体のハイドロゲルは、その保水性を利用して流体播種の担体として、あるいは緑化工、節水栽培、砂地栽培の保水用担

体として利用されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のポリアクリル酸系ハイドロゲルの場合には、適量を越えると植物の生長に悪影響、特に著しい発根および根の伸長阻害が生じることが明らかになっている（川島和夫ら、高吸水性高分子物質の作物の初期生長へ及ぼす影響、砂丘研究、31（1）、1-8、1984）。

【0006】特に、従来のポリアクリル酸系ハイドロゲルを組織培養用担体、流体播種用担体、緑化工用を使用する場合には、植物の幼苗、種子等が高濃度のポリアクリル酸系ハイドロゲルと直接、接触するために、著しい発根および根の伸長阻害が生じ、その使用が大幅に限定されている。

【0007】また、従来のポリアクリル酸系ハイドロゲルを圃場あるいは露地用の保水用担体として使用した場合でも、保水用担体効果を高めるために根の近辺の該ハイドロゲルの濃度を増大させた際には、植物の根の伸長が阻害されることが明らかになっている。

【0008】上記したポリアクリル酸樹脂からなるハイドロゲルが、植物の生長を著しく阻害した例としては、架橋したポリアクリル酸ナトリウムに蒸留水を吸収させてハイドロゲルを作成し、該ハイドロゲルとキュウリ、インゲンマメの種子を各時間（3、6、9、12、24、48時間）接触させた後、それぞれの種子の発芽および発根状態を観察した実験が報告されている（川島和夫ら、高吸水性高分子物質の作物の初期生長へ及ぼす影響、砂丘研究、31（1）、1-8、1984）が報告されている。

【0009】このような実験の結果、キュウリの種子の場合は、前記ハイドロゲルと36～48時間接触させると根の伸長が著しく抑制され、インゲンマメの場合も、全く同様に根の伸長阻害が認められたことが報告されている。更には、根のα-ナフチルアミン酸化能も、前記ハイドロゲルと5時間以上、接触させると顕著に低下したとされている。このような植物の生長阻害および機能障害は、この報告においては、該ハイドロゲル中の水分を植物が有効に使用出来ないことによるものであると推定されている。

【0010】また、ポリアクリル酸ナトリウム架橋物に水を吸収させることによって作成したハイドロゲル上にイネの種子を播種し、発根過程を観察したところ、著しい発根障害が認められたことも報告されている（杉村順夫ら、緑化工用資材としての高吸水性ポリマーの利用、緑化工技術、9（2）、11-15、1983）。しかしながら、該ハイドロゲルを水道水で透析処理すると発根障害は認められなかったが、このように蒸留水で透析した場合においても、根の生長回復は認められなかったとされている。この現象に関しては、この報告においては、水道水のような弱電解質溶液で該ハイドロゲルを水

洗または透析処理すると、ハイドロゲルへの水吸引力が弱められ、ゲルから根毛への水の移動が容易になり発根障害が解決すると推定されている。

【0011】更には、架橋ポリアクリル酸ナトリウムハイドロゲルを混合した土壤中でのダイズの根の伸長程度が、ポリビニルアルコール系ハイドロゲルと比較して顕著に阻害された例も報告されている（中西友子、バイオサイエンスとインダストリー、52（8）、623-624、1994）。この現象は、該文献においては、ポリアクリル酸ナトリウムハイドロゲル中の水は植物に利用されにくいことによるものと推定されている。

【0012】上述したように、従来においては、架橋ポリアクリル酸のアルカリ金属塩からなるハイドロゲルの植物の生長が阻害されるのは、該ハイドロゲル中の水が植物に有効利用されないためと考えられてきた。

【0013】本発明の目的は、上記した従来のハイドロゲル保水用担体の問題点を解消した植物保水用担体を提供することにある。

【0014】本発明の他の目的は、従来のポリアクリル酸系ハイドロゲルと同程度の保水性を有し、しかも発根阻害ないしは根の伸長阻害を実質的に生じない植物保水用担体を提供することにある。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意研究の結果、該ハイドロゲルの根の伸長の阻害が、単に該ハイドロゲル中の水の有効利用性のみに基づくとするには、該ハイドロゲルの影響が過大であることに着目するに至った。

【0016】本発明者らは上記知見に基づき更に研究を進めた結果、ハイドロゲル中のカルシウム・イオン吸着能が、該ハイドロゲルに接触する植物体の発根阻害ないしは根の伸長阻害に重大な影響を与えるのみならず、該カルシウム・イオン吸着能との組み合わせにおいて、ハイドロゲル中に存在する塩素イオンも、該ハイドロゲルに接触する植物体の発根阻害ないしは根の伸長阻害に重大な影響を与えることをも発見した。

【0017】本発明の植物保水用担体は上記知見に基づくものであり、より詳しくは、カルシウムイオン吸収量が乾燥重量1gあたり0～100mgであり、且つ、塩素イオンの含有量が乾燥重量1gあたり0.07～7mmolであり、且つ、イオン交換水（室温、25℃）中での吸水倍率が $1.0 \times 10^1 \sim 1.0 \times 10^3$ 倍であるハイドロゲル形成性の高分子を含むことを特徴とするものである。ここに、「保水用担体」とは、特に断らない限り「乾燥状態」のものをいう。もちろん、実際の市場等での流通時には、該担体の一部または全部が、その内部に水を保持してなる「ハイドロゲル」状態であってもよい（以下の記載においても、同様とする）。

【0018】本発明の植物保水用担体が、従来のポリアクリル酸系ハイドロゲルと同程度の保水性を有し、しか

も発根阻害ないしは根の伸長阻害を実質的に生じない理由は、必ずしも明確ではないが、本発明者らの知見によれば、以下のように推定される。

【0019】すなわち、本発明者らは、後述するような実験結果に基づき、従来の「架橋ポリアクリル酸のアルカリ金属塩」からなるハイドロゲルが、カルシウムイオンを中心とした重金属イオンを選択的に吸着するという事実を見出した。

【0020】換言すれば、本発明者の実験によれば、従来の架橋ポリアクリル酸ハイドロゲルが好適な結果を与えなかったのは、農業用水（井戸水、水道水、河川水、湖水等）中の主としてカルシウムイオンを吸着し、植物がカルシウムイオン欠乏症に陥るか、あるいは植物体内の主としてカルシウムイオンを該ハイドロゲルが根から直接吸収してしまう結果、植物がカルシウムイオン欠乏症に陥っていたものと推定された。

【0021】更なる実験の結果、本発明者らは、ハイドロゲル形成性の高分子を含む本発明の保水用担体（特定のカルシウムイオン吸収量を有する）が植物の根等に接触した場合、該接触に基づく保水用担体の根からのカルシウムイオンの直接吸収を、該保水用担体中に存在する塩素イオンが効果的に抑制することを見出した。特定のカルシウムイオン吸収量のみならず特定の塩素イオンの含有量を有する本発明の植物保水用担体が植物の発根阻害ないしは根の伸長阻害を実質的に生じないことは、上記効果の組み合わせに基づく推定される。

【0022】

【発明の実施の形態】以下、本発明を更に具体的に説明する。以下の記載において量比を表す「部」および「%」は、特に断らない限り重量基準とする。

（保水用担体）本発明の保水用担体は、カルシウムイオン吸収量が乾燥重量1gあたり0～100mgであり、且つ、塩素イオンの含有量が乾燥重量1gあたり0.07～7mmolであり、且つ、25℃のイオン交換水中での吸水倍率が $1.0 \times 10^1 \sim 1.0 \times 10^3$ 倍であるハイドロゲル形成性の高分子を含む。本発明において、上記した「カルシウムイオン吸収量」、「塩素イオンの含有量」、および「イオン交換水中での吸水倍率」は、例えば、以下の方法により好適に測定可能である。

（カルシウムイオン吸収量の測定）1gの乾燥保水用担体を、カルシウムイオン濃度200mg/Lの塩化カルシウム水溶液1Lに添加し、時々攪拌しながら25℃で48時間、恒温槽中で放置して、上記の保水用担体を膨潤させつつカルシウムイオンを吸収させる。膨潤した保水用担体を分離し、残存する上清（上記塩化カルシウム水溶液の過剰分）中のカルシウムイオン濃度を原子吸光分析により定量する（A mg/L）。

【0023】この際、上記原子吸光分析法によるカルシウムイオン分析においては、下記の条件が好適に使用可能である。

<原子吸光分析の測定条件>

原子吸光分析装置：島津製作所社製、商品名：AA-6500オートシステム

点灯条件：Ca#8

電流：10mA/0mA

波長：422.7nm

スリット幅：0.5μm

このようにして測定したカルシウムイオン濃度の定量値

(A)に基づき、保水用担体1gあたりのカルシウムイオン吸収量は、次式により求められる。保水用担体と上清の分離に際し、未架橋の水溶性高分子が上清中に溶解している可能性があるため、必要に応じて、分画分子量1,000～3,000程度の限外濾過膜を用いた限外濾過による分離を行うことが好ましい。

【0024】保水用担体1gあたりのカルシウムイオン吸収量(mg/g)=200-A

上記方法により測定された「カルシウムイオン吸収量」が保水用担体の乾燥重量1gあたり100mgを越える場合では、後述する実施例に示すように、該保水用担体に接触する植物体に「カルシウムイオン欠乏症」が生じ易くなる。本発明においては、この「カルシウムイオン吸収量」は、保水用担体の乾燥重量1gあたり100mg以下である。

(塩素イオンの作用) 本発明の保水用担体においては、ハイドロゲル形成性の高分子の塩素イオンの含有量が乾燥重量1gあたり0.07～7mmolである。

【0025】本発明者の知見によれば、本発明のハイドロゲル中に存在する塩素イオンが該ハイドロゲルによる植物体内からのカルシウムイオンの吸着を抑制する現象は、本発明者による種々の実験データに基づき、以下のメカニズムによると推定される。

【0026】植物のカルシウムイオンの吸収・離脱過程は主として物理化学的に行われ、植物体内・外のカルシウムイオンの濃度勾配によって支配されると考えられている(例えば、熊沢喜久雄編、植物栄養学大要、p118、(株)養賢堂、1974を参照することができる)。植物体内のカルシウムイオンはカウンターイオンとして塩素、硝酸、リン酸、水酸イオン等と結合して存在している。リン酸および水酸イオンと結合したカルシウムイオンは水難溶性であり植物の吸収・離脱過程には関与していないと考えられる。

【0027】一方、硝酸イオンと結合したカルシウムイオンは水溶性ではあるものの、植物体内に吸収された硝酸イオンは直ちに硝酸還元酵素により亜硝酸イオンに還元され、さらに亜硝酸還元酵素の作用でアンモニウムイオンに変えられ、カルシウムイオンのカウンターイオンとして利用されないものと推定される(例えば神阪盛一郎著、植物の生命科学入門、p.38、(株)培風館、1991を参照)。

【0028】したがって、カルシウムイオンの吸収・離

脱過程に密接に関連しているのは塩素イオンであり、電気的中性条件により、カルシウムイオンの出入りには塩素イオンの出入りが伴うという推定が成り立つ。

【0029】ここで、外液の塩素イオン濃度が植物体内の塩素イオン濃度より高い場合には、カルシウムイオンの植物体内から体外への移行は、塩素イオンの濃度勾配に逆らって行われなければならない、カルシウムイオンの植物体からの離脱が抑制されることになる。

【0030】一方、外液の塩素イオン濃度が体内の濃度より低い場合には、カルシウムイオンの植物体からの離脱過程が促進されることになる。

【0031】更に、植物体によるカルシウムの吸収は、(離脱の場合とは逆に)外液の塩素濃度が体内の濃度より高い場合には促進され、逆に低い場合には吸収は抑制されることとなる。

【0032】即ち、本発明者の知見によれば、外液の塩素イオンの濃度が体内液の濃度より高い場合には植物体内にカルシウムイオンが蓄積され易く、逆に、外液の塩素イオンの濃度が体内液の濃度より低い場合には、植物体内からカルシウムが体外に離脱し易くなると推定される。

【0033】上記した本発明者による「推定メカニズム」は、植物体内の塩素イオン濃度が約7mM(例えば、Higinbotham, N.B., et al., Plant Physiol. 42, 37, 1967を参照)とされていることにより支持される。すなわち、上記した本発明者が得た実験データに基づく「推定メカニズム」、および「植物体内の塩素イオン濃度が約7mM」との文献の記載に基づけば、カルシウムの植物体内からの離脱を抑制するためには、外液の塩素イオン濃度は少なくとも約7mM以上であることが好ましいと考えられるからである。

【0034】通常、植物の生長に使用されている井戸水、水道水、河川水、湖水等の農業用用水中の塩素イオン濃度は1mM以下であり、植物体内の塩素イオン濃度よりはるかに低い。

【0035】本発明のハイドロゲルに該農業用用水を吸水、膨潤させた際に、該ハイドロゲル中の塩素濃度を少なくとも植物体内の塩素濃度(通常、約7mM)以上にするために必要な該ハイドロゲルの乾燥重量1gあたりの含有塩素イオン量(A, mmol/g)は、該ハイドロゲルの吸水倍率をBとすると次式で表される。

【0036】 $A = 7 \times B / 1,000$

ここで農業用用水による該ハイドロゲルの吸水倍率

(B)は、該ハイドロゲルの化学組成および農業用用水の塩濃度に依存する数値である。このBを約10倍～約1,000倍として、上式を用いて計算すると、Aは約0.07mmol/g～約7mmol/gとなる。すなわち、本発明者の実験データに基づく「好適な含有塩素イオン量」(0.07～7mmol)は、このような計算値からも支持される。

【0037】後述する〔実施例〕の表1に記載したように、乾燥重量1gあたり100mg/g以上のカルシウムイオン吸収量を有し、かつハイドロゲル中に塩素イオンを含有しないハイドロゲルの場合（比較例6に記載の市販品ポリアクリル酸塩系ハイドロゲル）は、根および茎の著しい成長阻害が認められた。

【0038】更に、乾燥重量1gあたりの塩素イオン含有量（A）が0.07~7mmol/gの範囲内であっても、カルシウム吸収量が100mg/gを越える場合（比較例7）は、根および茎に著しい生長阻害が認められた。

【0039】更に、カルシウムイオン吸収能が100mg/g以下であっても塩素イオンがゲル中に含まれない場合（比較例1~5）には、根および茎の著しい生長阻害が認められた。

【0040】一方、低いカルシウム吸収量（63mg/g）を示すハイドロゲルであっても、該ハイドロゲル中の塩素イオン濃度が7mmol/gを越える場合（比較例8）は、吸収倍率が著しく低下し保水用担体としての性能が低下するばかりでなく植物体内外の大きな塩素イオン濃度差による塩害のために根および茎の著しい生長阻害が認められた。

【0041】後述の表1に示すように、カルシウム吸収量が100mg/g未満で且つ塩素イオン含有量が0.07~7mmol/gであるハイドロゲル形成性高分子を含む本発明の植物保水用担体（実施例1~4）は、根および茎の生長を全く阻害することなく、植物保水用担体として好適に機能している。

【0042】上述したように、本発明の範囲外にあるカルシウム吸収能および塩素イオン含有量を有するハイドロゲル（市販品ポリアクリル酸ナトリウムハイドロゲルは、比較例6に示すようにカルシウム吸収量が高く、且つ、塩素イオンを含有しない）によって生ずるカルシウムイオン欠乏症では、細胞膜の構造が破壊され、細胞分裂をはじめとして多くの膜構造依存性の重要な機能が停止または遅滞し、外観的には根の伸長が顕著に阻害される（このようなカルシウムイオン欠乏症の詳細については、例えば、熊沢喜久雄編、植物栄養学大要、p.18、（株）養賢堂、1974、を参照することができる）。

（塩素イオン含有量の測定）0.2gの乾燥状態のハイドロゲル形成性高分子を200mlのイオン交換水に浸漬し、2日間放置する。この上清をフィルターで濾過し、濾液中の塩素イオン濃度をイオン分析計（Ion Analyzer I A-100、東亜電波工業）により分析する。このようにして求めた塩素イオン濃度に基づき、上記イオン交換水200ml中の塩素イオン量を計算により求め、該計算値を「乾燥ハイドロゲル形成性高分子0.2g」中の塩素イオン量とする。

【0043】この際、上記イオン分析計による塩素イオ

ン分析においては、下記の条件が好適に使用可能である。

＜イオン分析計の測定条件＞

カラム：陰イオン用カラムPCI-201S（東亜電波工業社製）、およびカードカラムPCI-201SG（東亜電波工業社製）

溶媒：陰イオン用溶離液（東亜電波工業社製）

カラム槽温度：40±4℃

上記方法により測定された「塩素イオン含有量」が保水用担体の乾燥重量1gあたり0.07~7mmolの範囲内であれば、後述する実施例に示すように「カルシウムイオン欠乏症」を抑制することが可能となる。

（イオン交換水中の吸水倍率の測定）

乾燥保水用担体の一定量（ W_1 g）を秤取り、過剰量

（例えば、前記保水用担体の予想吸水量の1.5倍以上の重量）のイオン交換水（電気伝導度 $5\mu S/cm$ 以下）に浸漬し、室温（25℃）で2日間（48時間）恒温槽中に放置して、前記保水用担体を膨潤させる。余剰の水を濾過により除去した後、吸水膨潤した保水用担体の重量（ W_2 g）を測定し、次式により吸水倍率を求める。

【0044】吸水倍率 = $(W_2 - W_1) / W_1$

この吸水倍率の測定に際しては、重量 W_1 、 W_2 の測定は、例えば、精密な電子天秤（島津製作所製、LIBROR AEG-220；LIBROR EB-3200-D等）を用いて測定することが好ましい。

【0045】上記した方法により測定された「吸水倍率」が10倍未満では、保水用担体の一定量を用いた場合に、植物に十分な水分を供給することが困難となる。この「吸水倍率」は、本発明においては10~1,000倍であるが、該吸水倍率は30~900倍（更には50~800倍）であることが好ましい。

【0046】本発明の保水担体と、農業用水等の比較的塩濃度が低い水とを組み合わせる場合、例えば、ゲル中に解離性のイオン基を導入して、分子鎖を広げ、内部浸透圧を高めることにより、該担体を構成するハイドロゲルの吸水倍率を最も有効に向上させることもできる。

（ハイドロゲル形成性高分子）本発明の保水用担体を構成する「ハイドロゲル形成性高分子」とは、架橋（crosslinking）構造ないし網目構造を有し、該構造に基づき（その内部に）水を保持することにより、ハイドロゲルを形成可能な性質を有する高分子をいう。また、「ハイドロゲル」とは、高分子からなる架橋ないし網目構造と、該構造中に支持ないし保持された（分散液体たる）水とを少なくとも含むゲルをいう。

【0047】架橋ないし網目構造中に保持された「分散液体」は、水を主要成分として含む液体である限り、特に制限されない。より具体的には例えば、分散液体は、水自体であってもよく、また、水溶液、および／又は含水液体（例えば、水と一価ないし多価アルコール等の混

合液体)のいずれであってもよい。

【0048】本発明においては、上記ハイドロゲル形成性の高分子としては、水溶性または親水性の高分子化合物を架橋して得られたものを用いることが好ましい。このような架橋された高分子は、水溶液中で吸水し、膨潤はするが溶解しないという性質を有している。上記した水溶性または親水性の高分子化合物の種類、および／又は架橋密度(ないし架橋率)を変化させることによって、吸水率を変化させることが可能である。

(水溶性または親水性高分子化合物)本発明において保水用担体を構成するハイドロゲルを与えるべき水溶性または親水性高分子化合物としては、メチルセルロース、デキストラン、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリN-ビニルピロリドン、ポリN-ビニルアセトアミド、ポリビニルピリジン、ポリアクリルアミド、ポリメタアクリルアミド、ポリN-メチルアクリルアミド、ポリヒドロキシメチルアクリレート、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリビニルスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸およびそれらの塩、ポリN,N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、ポリN,N-ジエチルアミノエチルメタクリレート、ポリN,N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミドおよびそれらの塩等が挙げられる。

(架橋)上記したような高分子化合物に架橋構造を付与しないし導入する方法としては、該高分子化合物を与えるべき単量体を重合する際に架橋構造を導入する方法と、該単量体の重合終了後に架橋構造を導入する方法とが挙げられるが、本発明においては、これらのいずれの方法を用いてもよい。

【0049】前者の(単量体重合時の架橋導入)方法は、通常、二官能性単量体(あるいは3以上の官能基を有する単量体)を共重合することにより実施可能である。このような2以上の官能基を有する単量体としては、例えば、N,N'-メチレンビスアクリルアミド等のビス(メタ)アクリルアミド類；(ポリ)アルキレングリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ソルビトール等の多価アルコールのポリ(メタ)アクリレートまたはポリ(メタ)アリルエーテル；ジビニルベンゼン等のジビニル化合物；テトラアリロキシエタン、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル等のアリロキシアルカン類等の1種または2種以上が挙げられる。

【0050】後者の(単量体重合終了後の架橋導入)方法は、通常、光、電子線、 γ 線照射等により分子間に架橋を形成することにより実施可能である。

【0051】また、このような後者の方法は、例えば、高分子化合物中の官能基(例えば、カルボキシル基、アミノ基等)と結合しうる官能基(例えば、イソシアネート基、グリシジル基等)を分子内に複数個有する多官能性分子を架橋剤として用いて、該高分子化合物を架橋さ

せることによっても実施可能である。この場合、後述する粒子の表面架橋に用いる架橋剤と同様のものをも使用できる。

【0052】本発明におけるハイドロゲル形成性高分子の吸水率は、上記の架橋構造、特に架橋密度に依存し、一般に架橋密度が低い程、吸水率が大きくなる傾向がある。

【0053】このような「架橋密度」は前者の方法においては、例えば、二官能性単量体の共重合比を変えることで、後者の方法においては、例えば、光、電子線、 γ 線等の照射量を変えることで、任意に所望の程度に制御することが可能である。

【0054】本発明においては、架橋密度は、全単量体に対する分岐点のモル比で、約0.01mol%～約10mol%、更には約0.05mol%～約5mol%の範囲にあることが好ましい。前者の(重合時の架橋導入)方法により架橋構造を導入する場合、二官能性単量体の全単量体(該二官能性単量体自体をも含む)に対する共重合重量比は、約0.005wt.%～約3wt.% (更には約0.01wt.%～約2wt.%)の範囲であることが好ましい。

【0055】本発明において架橋密度が約10mol%を越える場合には、本発明のハイドロゲル形成性の高分子の吸水倍率が小さくなるために、本発明のハイドロゲル形成性の高分子の保水用担体としての効果が小さくなる。一方、架橋密度が約0.01mol%未満の場合には、該ハイドロゲル形成性の高分子の機械的強度が弱くなり、取扱いが困難になる。

【0056】上述したような架橋密度(全単量体に対する分岐点のモル比)は、例えば、 ^{13}C -NMR(核磁気共鳴吸収)測定、IR(赤外吸収スペクトル)測定、または元素分析によって定量することが可能である。

【0057】更に、本発明の保水用担体を構成するハイドロゲル形成性の高分子において、その粒子の表面近傍の架橋密度をその内部の架橋密度より高くする(いわゆる「表面架橋」を導入する)ことによって、該ハイドロゲル形成性の高分子における高い吸水倍率と高い機械的強度とのより良好なバランスを得ることもできる。このような態様においては、粒子の表面近傍の比較的架橋密度が高い部分が、主に、高い機械的強度(および担体粒子相互間の非粘着性の向上)に寄与し、他方、内部の比較的架橋密度が低い部分が、主に、高い吸水倍率に寄与することができる。これにより、吸水倍率を実質的に低下させることなく、良好な機械的強度および粒子相互間の良好な非粘着性を実現することが容易となる。

【0058】上記した態様における表面近傍の最も高い架橋密度 D_s と、粒子内部の最も低い架橋密度 D_i との比(D_s/D_i)は、吸水倍率と機械的強度とのバランスの点からは、通常2～100程度、更には5～100程度(特に10～100程度)であることが好ましい。

【0059】上記の表面近傍の架橋密度と粒子内部の架橋密度の測定は、例えばX線電子分光法ESCA(XPS)、電子プローブ微量分析法EPMA、減衰全反射法ATR、二次イオン質量分析法SIMS(飛行時間型SIMS(TOF-SIMS)等)、等の局所分析法によって架橋剤の存在比を表面近傍と粒子内部それぞれについて求めることによって行うことができる。

【0060】本発明の植物保水用担体において、該担体を構成するハイドロゲル形成性の高分子が高い機械的強度を有する場合、個々の担体粒子間に適当な空隙を保持することが容易となり、該空隙の存在によって植物の根への酸素供給性を更に向上させることが可能となる。

【0061】本発明において、ハイドロゲル形成性の高分子表面架橋を導入する方法は特に制限されず、例えば、従来公知の種々の方法(ないしは該方法の2以上の組み合わせ)が利用可能である。

【0062】特に、本発明のハイドロゲル形成性の高分子が、高分子鎖に結合されたカルボキシル基を有する場合、該カルボキシル基と反応しうる官能基を少なくとも2個以上有する架橋剤を用いて、該高分子の微粒子の表面近傍を架橋する方法が好適に用いられる。そのような架橋剤としては、例えば、エチレングリコールジグリシジルエーテル、グリセロールシグリシジルエーテル、ポリグリセロールポリグリシジルエーテル等の1分子中にエポキシ基を2~10個有するポリグリシジル化合物；グリセリン、エチレングリコール等の炭素数2~20の多価アルコール、アルキレン基の炭素数が2~10のアルキレンカーボネート、ポリアミドポリアミンエピクロルヒドリン樹脂、ポリアミンエピクロルヒドリン樹脂等のポリアミン樹脂類(分量200~500,000)、多価イソシアネート化合物(特開昭59-189103号公報に記載)、多価アジジニウム塩基化合物(特開平6-287220号公報に記載)等が挙げられる。これらの架橋剤は単独で使用してもよく、また必要に応じて2種以上を併用してもよい。中でも、比較的低い温度で架橋反応を行うことができるという点からは、ポリグリシジル化合物、ポリアミン樹脂類が好ましく使用可能である。

【0063】本発明においてハイドロゲル形成性の高分子および粒子の集合体の形状、大きさ等は特に制限なく、例えば粉末状、粒状、塊(ブロック)状等のものが使用可能であり、またその大きさは1μmから数cmのものまでが使用可能である。使用する目的に応じて、これらの形状、大きさ等は適宜選択することができる。例えば、ハイドロゲル形成性の高分子を単独で使用する場合には、粒子径は比較的大きい方が好ましく、300~5,000μmの粒状のものが好適であり、他の担体材料と併用する場合には、5~1,000μmの粉末状のものが好適である。

【0064】ハイドロゲル形成性高分子の表面を上記架

橋剤で架橋する手法としては、水を含有したアルコール類、ケトン類、エーテル類等の多量の低沸点有機溶媒中に、表面架橋すべきハイドロゲル形成性高分子を分散させ、上記の架橋剤を加えて架橋する方法(特開昭57-44627号)；含水率を10~40wt%に調節したハイドロゲル形成性高分子の含水物に架橋剤を添加して架橋する方法(特開昭59-62665号)；無機質粉末の存在下に、架橋剤および水をハイドロゲル形成性高分子に吸収させ、次いで攪拌下に加熱して、架橋反応と水の除去とを同時に行う方法(特開昭60-163956号)；ハイドロゲル形成性高分子1重量部に対し、水1.5~5.0重量部および不活性な無機質粉末の存在下、沸点100℃以上の多量の親水性不活性溶剤中に分散させて架橋する方法(特開昭60-147475号)；ハイドロゲル形成性高分子を1価アルコールのアルキレンオキサイド付加物、有機酸の1価塩およびラクタム類のいずれかを含有する水溶液および架橋剤で処理し、且つ反応させる方法(特開平7-33818号)などを用いることができる。

(カルボキシル基を有する高分子)植物体の保水に好適なカルシウムイオン吸収量を有し、しかも好適な「イオン交換水中での吸水倍率」を有するハイドロゲル形成性の高分子の好適な一態様として、例えば、高分子鎖に結合されたカルボキシル基を有し、該高分子鎖が架橋されたハイドロゲル形成性の高分子であって、該カルボキシル基のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩の含有量が1gあたり0.3~7mmolであるハイドロゲル形成性の高分子を挙げることができる。この「カルボキシル基のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩の含有量」は、0.5~6.5mmol(特に、1.0~6.0mmol)であることが好ましい。上記「カルボキシル基のアルカリ金属塩の含有量」は、例えば、以下の方法により好適に測定可能である。

(カルボキシル基塩の含有量の測定方法)保水用担体をイオン交換水で十分に洗浄した後乾燥し、0.2gの乾燥保水用担体を、白金つばに秤取り、電気炉で灰化した後、1N塩酸5mlで溶解、蒸留水を加えて50mlの定容として、原子吸光分析により陽イオン濃度(DmM)を求める。乾燥保水用担体1g中のカルボキシル基塩の含有量は、 $D/4$ (mmol=1リットル中のモル濃度)として算出される。ここで使用した原子吸光分析用の溶液中の乾燥保水用担体の濃度は、上述したように $0.2g/50ml=4g/1L$ (リットル)であるから、乾燥保水用担体1g中のカルボキシル基塩の含有量は、 $(D/4)mmol$ となる。

【0065】この際、上記原子吸光分析法による陽イオンにおいては、前述した「カルシウムイオン分析」におけるのと同様の条件が好適に使用可能である。

【0066】「ポリアクリル酸のアルカリ金属塩の架橋物」からなる従来のハイドロゲルは、非イオン性の親水

性高分子架橋物からなるハイドロゲルと比較して著しく高い吸水倍率を有し、この高吸水倍率がゆえに従来、農業分野で保水用担体として使用されてきた。しかしながら本発明の実験によれば、従来より農業用途として開発されてきたポリアクリル酸のアルカリ金属塩の架橋物からなるハイドロゲルにおいては、解離性のイオン基の導入量が非常に高く（例えば、アクリル酸のアルカリ金属塩の導入量が乾燥樹脂1gあたり約8mmol以上）、上記したように植物の生長に必須であるカルシウムイオン等の重金属イオンを吸着してしまい、植物生長を著しく阻害する傾向があった。

【0067】これに対して、本発明者の実験によれば、解離性のイオン基（例えばカルボキシル基のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩）を乾燥保水用担体1gあたり0.3～7mmol導入した場合には、植物に対してカルシウムイオン欠乏症を生じさせることなく植物を育成させるに十分な保水効果（イオン交換水中での吸水倍率が10～1,000倍）を示すことが見出された。

【0068】ここでカルボキシル基のアルカリ金属塩としては、ナトリウム塩またはカリウム塩が望ましい。カルボキシル基のアルカリ金属塩の含有量が乾燥保水用担体1gあたり、0.3mmol未満では、保水用担体の吸水倍率を10倍以上とすることが困難である。一方、カルボキシル基のアルカリ金属塩の含有量が7mmolを超えると、カルシウムイオン吸収量が乾燥保水用担体1gあたり100mgを超え易くなる。

（単量体）上記ハイドロゲル形成性の高分子化合物は例えば、カルボキシル基のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩を有する単量体（I）と、親水性単量体（II）および架橋性単量体（III）の三元共重合によって得ることができる。

【0069】ここで単量体（I）としては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸等のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩を挙げることができる。これらは単量体の塩として重合しても良いし、カルボン酸として重合後に中和により塩としても良い。ただし、その含有量を、保水用担体1gあたり0.3～7mmolとなるように設定することが好ましい。

【0070】親水性単量体（II）としては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、アクリルアミド、メタクリルアミド、N-ビニルアセトアミド等を挙げることができる。ここでカルボン酸を含む単量体を親水性単量体（II）として使用する場合には、ハイドロゲルのpHが低くなる傾向があるので、その場合カルボキシル基のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩の含有量を1gあたり1.0～6.0mmolとすることが望ましい。

【0071】また、このような場合には、カルボン酸を含む単量体の一部をカルシウム塩として共重合させても良い。本発明者の知見によれば、このカルシウム塩型単

量体は、保水用担体のカルシウム吸収量を低減させる効果、およびpH低下を回避する効果のみならず、重合を促進する効果が認められた。

【0072】架橋性単量体（III）としては、N, N'-メチレンビス（メタ）アクリルアミド、N, N'-エチレンビス（メタ）アクリルアミド、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート等を例示できる。架橋性単量体（III）の使用量は、（重合濃度にもよるが）全単量体に対して通常0.01～5mol%の範囲、更には0.1～1mol%の範囲であることが好ましい。この使用量が0.01mol%未満では、保水用担体の強度が不足する傾向がある。他方、この使用量が5mol%を超えると、保水用担体としての吸水倍率を100倍以上とすることが困難となる。

【0073】また、上記ハイドロゲル形成性の高分子化合物は、酢酸ビニルと無水マレイン酸の共重合体、酢酸ビニルとアクリル酸（塩）の共重合体等のケン化反応によっても得ることができる。得られる高分子化合物はポリビニルアルコール系重合体となるが、重合体に結合したカルボキシル基のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩の含有量が乾燥重量1gあたり0.3～7mmolとなるように調製すれば、カルシウムイオン吸収量が保水用担体1gあたり0～100mg、かつイオン交換水中での吸水倍率が10～1,000倍である本発明の植物保水用担体とすることができる。

（カルシウムイオン処理）上記ハイドロゲル形成性の高分子化合物は、市販のポリアクリル酸塩系高吸水性樹脂を強酸あるいはカルシウムイオンで処理することによっても得ることができる。市販のポリアクリル酸塩系高吸水性樹脂においては、一般に高分子鎖に結合したカルボキシル基の70%以上がアルカリ金属塩となっており、その含有量は樹脂1gあたり約8mmol以上である。そのため樹脂1gあたりのカルシウムイオン吸収量は120mg以上となり、植物保水用担体として適していない。

【0074】本発明においては、「ハイドロゲル形成性の高分子」が「カルボキシル基の多価金属塩」を含有することが、好ましい一態様である。該多価金属塩のイオンとしては、例えば、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Ba^{2+} 、 Sr^{2+} 、 B^{3+} 、 Be^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Mn^{2+} 等が挙げられる。中でも、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Ba^{2+} 、 Sr^{2+} 、 B^{3+} 、 Be^{2+} が好ましく、 Ca^{2+} が特に好ましい。

【0075】該多価金属塩の含有量は、「ハイドロゲル形成性の高分子」の乾燥重量1gあたり0.1～7mmolであり、好ましくは0.5～6.5mmol、より好ましくは1.0～6.0mmolである。このような「カルボキシル基の多価金属塩」の含有量は、例えば、以下の方法により好適に測定可能である。

(カルボキシル基多価金属塩の含有量の測定方法) 保水用担体をイオン交換水で充分洗浄した後乾燥し、0.2 gの乾燥保水用担体を、白金るつばに秤取り、電気炉で灰化した後、1 N塩酸5 mlで溶解、蒸留水を加えて50 mlの定容として、原子吸光分析により多価金属イオン濃度 (E mM) を求める。乾燥保水用担体1 g中のカルボキシル基多価金属塩の含有量は $E \times \text{価数} / 4$ (mmol) として算出される。この多価金属イオンの価数

(例えば、Mgイオンであれば、価数=2) は、該多価金属イオンが混合している場合には、各多価金属イオンの価数を「重み付け平均」して得られた価数を用いる。

【0076】このような市販のポリアクリル酸塩系高吸水性樹脂に塩酸、硝酸、硫酸等の強酸あるいは、塩化カルシウム、硝酸カルシウム等のカルシウムイオン水溶液を加えると、該高吸水性樹脂中のカルボキシル基のアルカリ金属塩をカルボン酸あるいはカルボキシル基のカルシウム塩に置換することができる。したがって、強酸やカルシウムイオンの添加量を適切に設定することにより、重合体に結合したカルボキシル基のアルカリ金属塩の含有量が乾燥保水用担体1 gあたり0.3~7 mmolとなるように調整することができ、カルシウムイオン吸収量が乾燥保水用担体1 gあたり0~100 mg、かつイオン交換水中での吸水倍率が10~1,000倍である本発明の植物保水用担体を得ることができる。

【0077】ただし、カルボキシル基をカルボン酸に置換する場合には、ハイドロゲルが酸性となる傾向が強いので、特にこの場合はカルボキシル基のアルカリ金属塩の含有量が乾燥保水用担体1 gあたり1.0~6.0 mmolとなるように調整することが望ましい。

(塩素イオンの導入法) 本発明の植物保水用担体に塩素イオンを含有させる方法としては、ハイドロゲル形成性の高分子に塩素イオンを含有する水溶液を吸収させることによって行うことができる。また、ハイドロゲル形成性の高分子を水中で合成する場合には、この水溶液に塩*

* 素イオンを含有させておく方法がより好ましい。この時、塩素イオンの添加量は得られる植物保水用担体の乾燥重量1 gあたり0.07~7 mmolとなるように設定する。

【0078】塩素イオンのカウンター陽イオンの種類に特に制限はないが、Na, K, Ca, NH₄イオンであることが好ましい。中でも、Naイオンであることが特に好ましい。

【0079】また、既にハイドロゲル形成性の高分子が塩素イオンを乾燥重量1 gあたり7 mmol以上含有している場合は、これを塩素イオンを含まない(あるいは低塩素イオン濃度の)水で洗浄することにより、塩素イオンの含有量を所望の設定値まで低減させることもできる。

【0080】特にポリアクリル酸塩系のハイドロゲル形成性高分子を本発明の植物保水用担体として使用する場合、アクリル酸およびアクリル酸のアルカリ金属塩を架橋重合させた後、多価金属塩を添加する方法が好適に利用される。特に多価金属塩として塩化カルシウム、塩化マグネシウムを使用した場合には、アルカリ金属塩をCa, Mgに置換することにより、該ハイドロゲルのCa吸収量を抑制し、且つ、該ハイドロゲルに塩素イオンを導入することができる。

(種子の発芽勢テスト) 保水用担体の植物に及ぼす影響を評価するためには、農業用用水を吸収した保水用担体(ハイドロゲル)を培地として、種子の発芽勢試験を行うことが好ましい。種子材料としては、例えば、短期的な発芽勢試験が容易なカイワレ大根の種子(例えば、発売元、タキイ種苗株式会社のもの)を、農業用用水として一般的な地下水組成(表1)の合成水を上記試験に用いることができる。

【0081】

【表1】

合成水の組成

成分	濃度(mg/L)
Ca(NO ₃) ₂ ・4H ₂ O	272
MgSO ₄ ・7H ₂ O	111
KCl	22
NaHCO ₃	126

(各成分を所定濃度でイオン交換水に溶解後、塩酸でpH7に調整した。)

種子の発芽勢試験は、例えば、以下のようにして行うことができる。

【0082】上記した合成水16 mLと、各種保水用担体160 mg(1重量%)を試験管(直径2.5 cm、高さ15 cm)に入れ、充分攪拌後25℃で30分間放置し、農業用用水を吸収した保水用担体からなるゲル状培地を調製する。上記カイワレ大根の種子を、各試験管内のゲル状培地表面に5粒ずつ均一に播き、直径6 mm

の穴に綿を詰めたシリコン栓で蓋をする。このように蓋をした試験管を、培養室(25℃、2000 Lux、16時間日長)で4日間培養し、発芽勢を調査する。

【0083】上記の発芽勢試験においては、例えば、地上部の長さは、発芽した個体の基部(根と茎の分岐点)から葉先までの平均莖葉長として測定し、地下部の長さは、発芽した個体の基部から主根の先端までの平均根長として測定すればよい。

【0084】各発芽勢テスト間の比較をより正確に行うためには、各発芽勢テストにコントロールサンプルとして基準ハイドロゲル（カルシウム吸収量が10mg/g未満）を使用し、表1に示すように各種ハイドロゲルの地上部長さおよび地下部長さを基準ハイドロゲルの長さに対する相対値（%）として表すことが好ましい。

（保水用担体の使用方法）本発明の保水用担体は、単独で使用してもよく、また、必要に応じて「他の植物体育成用担体」とともに用いてもよく、また、「他の植物体育成用担体」の種類、使用割合等は特に制限されないが、通常、「他の植物体育成用担体」100部に対して、本発明の保水用担体を（乾燥状態で）通常0.01～100部程度、更には0.1～50部程度、更には、0.2～40部程度（特に0.2～10部程度）用いることが好ましい。

【0085】このような「他の植物体育成用担体」としては、例えば、土壌あるいは礫、砂、軽石、炭化物、ピート、バーミキュライト、バーク、多孔質の無機資材（パーライト、ゼオライト、フィルトン（多孔質セラミック、くんたん、）ロックウール、スポンジ、水苔、ヤシガラ、クリプトモス、粉末状のスチレン樹脂発砲体、ウレタンフォームの粗砕品、各種合成樹脂の発砲体、パルプ等が、単独で、あるいは必要に応じて2種以上混合して、好適に使用可能である。

【0086】本発明の土壌改質剤を用いて植物体を育成する場合は、上記した土壌等からなる「他の植物体育成用担体」に対して、本発明のハイドロゲルないし高分子からなる保水用担体を、任意の割合で混合することが出来る。

【0087】このように本発明の保水用担体と、「他の植物体育成用担体」とを併用する場合、上記のように混合して使用する場合の他、「他の植物体育成用担体」の表面部分および／又は該担体の内部に、本発明の保水用担体からなる層を1層以上配置してもよい。

【0088】以下に実施例を示し、本発明を更に具体的に説明する。

実施例1

1リッターのビーカーに、アクリル酸230g、48%の水酸化ナトリウム水溶液133g、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル1.0g、および水636gを添加し10℃に冷却した。

【0089】この溶液を、断熱重合槽に入れ、窒素を通じて溶液の溶存酸素を0.1ppm（オリアント電気社製、商品名溶存酸素計 DO220PBで測定）とした後、35%の過酸化水素水0.023g、L-アスコルビン酸0.00575g、および過硫酸カリウム0.23gを添加した。該添加後、約30分で重合反応が開始し、約2時間後に最高温度72℃に到達した。更に、この温度で5時間熟成させて重合を完結させた。

【0090】得られた重合体は、含水ゲル状を有してい

た。この重合体をニーダー（入江商会社製、商品名BENCH KNEADER PNV-1；回転数70rpm）で約2時間攪拌して細断し、更に50%の塩化カルシウム水溶液35.5gを配合し、ニーダーで約2時間攪拌して混合した。引き続き110℃で加熱乾燥した後、粉碎して平均粒径450ミクロン（日機装社製、商品名：マイクロトラックFRA粒度分析計で測定）の水吸収性樹脂（ハイドロゲル形成性高分子）を得た。

実施例2

10 実施例1で用いたニーダーに無機塩の水溶液を配合する際に、50%塩化カルシウム水溶液35.5gに代えて、該50%塩化カルシウム水溶液71gを用いた以外は実施例1と同様な操作を行い、吸水性樹脂を得た。

実施例3

実施例1で用いたニーダーに無機塩の水溶液を配合する際に、50%塩化カルシウム水溶液35.5gに代えて、該50%塩化カルシウム水溶液106.5gを用いた以外は実施例1と同様な操作を行い、吸水性樹脂を得た。

比較例1

20 実施例1で用いたニーダーに無機塩の水溶液を配合する際に、50%塩化カルシウム水溶液35.5gに代えて水酸化カルシウム23.9gを用いた以外は実施例1と同様な操作を行い、吸水性樹脂を得た。

比較例2

1リッターのビーカーに、アクリル酸230g、48%の水酸化カリウム水溶液186.7g、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル1.0g、および水582.3gを添加し10℃に冷却した。

40 【0091】この容器を、断熱重合槽に入れ、窒素を通じて溶液の溶存酸素を0.1ppmとした後、35%の過酸化水素水0.023g、L-アスコルビン酸0.00575g、および過硫酸カリウム0.23gを添加した。該添加後約30分で重合が開始し、約2時間後に最高温度72℃に到達した。該温度で5時間熟成させて、重合を完結させた。

【0092】得られた重合体は、含水ゲル状を有していた。この重合体をニーダーで約2時間攪拌して細断し、更に水酸化カルシウム23.9gを配合し、ニーダーで約2時間攪拌して混合した。引き続き110℃で加熱乾燥した後、粉碎して平均粒径450ミクロンの吸水性樹脂を得た。

比較例3

実施例1で用いたニーダーに無機塩の水溶液を配合する際に、50%塩化カルシウム水溶液35.5gに代えて50%硝酸カルシウム水溶液104.9gを用いた以外は実施例1と同様な操作を行い、吸水性樹脂を得た。

比較例4

50 比較例2で用いたニーダーに無機塩を配合する際に、水酸化カルシウム23.9gに代えて50%硝酸カルシウム

ム水溶液104.9gを用いた以外は比較例2と同様な操作を行い、吸水性樹脂を得た。

実施例4

市販のポリアクリル酸系ハイドロゲル（三洋化成工業社製、商品名：サンフレッシュST-500D）10gを4Lの蒸留水で膨潤させたところに、1LのCaCl₂溶液（Ca含有1g；濃度0.28%）を加え、よく攪拌した。時々攪拌しながら2時間ほど放置し、網（メッシュの細かさ：ナイロンメッシュ濾過布、250メッシュ、安積濾紙社製、商品名N-No250HD）でゲルを濾し取った後、乾燥器（120℃）中で1時間乾燥させた。乾燥後、乳鉢で粉碎しゲル粉末とした。

比較例5

*

各種サンプルの物性およびカイワレ大根発芽勢テスト結果

	カルシウムイオン 吸収量(mg/g)	塩素イオン 含有量(mmol/g)	給水倍率 (g/g)	カイワレ大根発芽勢の相対値(%) (地上部/地下部)
実施例-1	85.4	1.6	309	108/90
実施例-2	62.8	1.9	210	115/93
実施例-3	42.0	2.5	105	108/91
実施例-4	62.9	0.6	244	106/129
比較例-1	100.0	0	270	73/50
比較例-2	85.8	0	430	47/46
比較例-3	47.4	0	200	82/65
比較例-4	39.8	0	210	61/54
比較例-5	46.1	0	155	91/64
比較例-6				
サンフレッシュ	164	0	302	43/7
アクリホープ	150	0	196	38/14
ダイヤウエット	140	0	172	30/11
スミカゲル	110	0	326	14/8
比較例-7	110	1.0	300	20/12
比較例-8	63.0	8.1	75	90/34

比較例6

市販のポリアクリル酸系ハイドロゲル4種（サンフレッシュ、三洋化成工業社製；アクリホープ、日本触媒社製；ダイヤウエット、三菱化学社製；スミカゲル、住友化学社製）のそれぞれについて、カルシウムイオン吸収量、塩素イオン含有量、吸水倍率およびカイワレ大根発芽勢テストを行った。得られた結果を表1に示す。

比較例7

比較例6で用いたスミカゲル約10gを、塩化ナトリウム濃度が約0.6w%の食塩水約100ml中に添加し、よく攪拌した。ゲルが膨潤し、離水が見られなくなったところで、乾燥（120℃、3時間）し、乳鉢で粉碎して、ゲル粉末とした。

※

* 実施例4で用いたサンフレッシュST-500D10gを4Lの蒸留水で膨潤させたところに、1LのCa(NO₃)₂溶液（Ca含有1g）を加え、よく攪拌した。時々攪拌しながら2時間ほど放置し、網でゲルを濾し取り乾燥器（120℃）中で1時間乾燥させた。乾燥後、乳鉢で粉碎しゲル粉末とした。

＜カイワレ大根発芽勢テスト＞上記で得た実施例1～4、および比較例1～5の吸水性樹脂を用いて、上述した方法で、カイワレ大根発芽勢テストを行った。得られた結果を、下記の表2に示す。

【0093】

【表2】

※比較例8

実施例4で調製したハイドロゲル約10gを、塩化ナトリウム濃度が約3.0w%の食塩水約300ml中に添加し、よく攪拌した。ゲルが膨潤したところで、乾燥（120℃、5時間）し、乳鉢で粉碎して、ゲル粉末とした。

【0094】

【発明の効果】本発明の植物保水用担体を用いた場合には、該保水用担体の小さいカルシウムイオン吸収量と好適な塩素イオン含有量とに基づき、植物がカルシウムイオン欠乏症に陥ることがなく、またその吸水倍率も充分大きいので、植物に対して充分な水分を供給することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 古川 浩二

山梨県塩山市熊野274 有限会社向山園
内

(72)発明者 吉岡 浩

東京都新宿区大久保3-4-1 エムアン
ドエム研究所内

(12)

特開 2000-139208

(72)発明者 森 有一
東京都新宿区大久保 3-4-1 エムアン
ドエム研究所内

(72)発明者 糟谷 和宏
京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1
三洋化成工業株式会社内
F ターム(参考) 2B022 AB13 BA01 BA03 BA04 BA07
BA12 BA13 BA14 BA21 BA22
BA24 BB01 DA19